



KÖSTER KB-FIX 5

Instrukcja techniczna C 515 015

Data: 2017-03-17

Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/1360/01/2011.

Szybkowiążąca cementowa zaprawa montażowa

Właściwości

KÖSTER KB-Fix 5 jest błyskawicznie wiążącą, wodoodporną, odporną na działanie czynników atmosferycznych zaprawą do szybkiego montażu i napraw. Nie zawiera chlorków i sody.

Dane techniczne

Gęstość świeżej zaprawy	ok. 1,8 kg / l
Wytrzymałość na ściskanie (2 godz.)	> 4 N / mm ²
Wytrzymałość na ściskanie (24 godz.)	> 11 N / mm ²
Wytrzymałość na ściskanie (7 dni)	> 30 N / mm ²
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni)	> 60 N / mm ²
Wytrzymałość na zginanie (2 godz.)	> 1,3 N / mm ²
Wytrzymałość na zginanie (24 godz.)	> 2,5 N / mm ²
Wytrzymałość na zginanie (7 dni)	> 4 N / mm ²
Początek wiązania po	ok. 5 minut (+ 20 °C)
Nakładanie kolejnych warstw po	ok. 3 godz.
E-Moduł	ok. 19.000 N / mm ²
Minimalna temperatura stosowania	+5 °C

Zastosowanie

KÖSTER KB-Fix 5 jest stosowany do wykonywania szybkich uzupełnień i napraw ubytków oraz rys w tynku i murze, a także do mocowania haków, kołków, rynien dachowych i rur spadowych, balustrad, krat, grzejników jak również do drobnych napraw, uszczelniania przejść rur. Materiał można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Zaprawa KÖSTER KB-Fix 5 stosowana jest do zamykania rys i dyatacji podczas uszczelniania metodą iniekcji ciśnieniowej żywicami poliuretanowymi KÖSTER KB-Pur IN, zaprawa nadaje się również do wypełniania otworów po pakerach iniekcyjnych.

Podłoże

Z podłoża należy usunąć luźne, słabe części tynku lub muru, ubytki i rysy zwilżyć wodą.

Sposób wykonania

Suchą zaprawę KÖSTER KB-Fix 5 wymieszać z wodą w proporcji objętościowej 3:1, aż do uzyskania gęstej, nadającej się do szpachlowania masy. Przy uszczelnianiu i naprawach większych powierzchni dociskać materiał za pomocą deski lub szpachli do związania. Przy niskich temperaturach materiał mieszać z letnią wodą (ok. +20 °C). Zaprawa może być mieszana z piaskiem płukany lub cementem portlandzkim (wcześniej należy przeprowadzić próbę).

Zużycie

ok. 1,8 kg/l ubytku

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia natychmiast po użyciu czyścić za pomocą wody.

Opakowania

C 515 006

wiadro 7,5 kg

C 515 015

15 kg bucket

Przechowywanie

Materiał należy przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, min. 6 miesięcy.

Środki ostrożności

Nosić rękawice i okulary ochronne. Przed użyciem produktu należy koniecznie zapoznać się z kartą charakterystyki produktu, instrukcją techniczną oraz należy stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER KB-FIX 1
KÖSTER KB-Pox IN
KÖSTER KB-Flex 200 Pasta uszczelniająca
KÖSTER Mautrol 1K Bohrlloch-Flussig
KÖSTER Kapillarstabchen - wałki dozujące
KD pakiet systemu Kellerdicht

Art. nr C 511 015
Art. nr IN 231
Art. nr J 250
Art. nr M 241
Art. nr M 963
Art. nr W 219

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględnić warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KÖSTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KÖSTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl